There are no translations available.

CuSn12Ni2 EN 1982 CC484K

Qui di seguito riportiamo la composizione chimica e le principali proprietà meccaniche della lega.

Cu	Ni	Pb	Sn	Zn	P	Al	Fe	Mn	Sb	S	Si
Min.											
84,5	1,5		-						11,0		
Max											

87,5	2,5	0,30	13,0	0

	Durezza	Allungam.	Rottura a tr	Snervamento p	Peso Specifico
	HB	A %	R kgf/mm²	Rr (0.2) kg/mm²	
	min.	*min.*	*min.*	*min.*	
	95	10	30	180	

Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale