

There are no translations available.

CuSn5Zn5Pb5 EN 1982 CC491K

Qui di seguito riportiamo la composizione chimica e le principali proprietà meccaniche della lega.

Cu	Ni	Pb	Sn	Zn	P	Al	Fe	Mn	Sb	S	Si
----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	---	----

Min.

83,0

—

4,00

4,0

4

Max

87,0	2,0	6,00	6,0	6
------	-----	------	-----	---

Durezza	Allungam.	Rottura	Snervamento	Peso	
a trazione		Permanente		specifico	
HB		A %		R kgf/mm²	Rr (0.2) kg/mm²
min.		min.		min.	min.

65	13	25	11
----	----	----	----

Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale.