There are no translations available.

CuSn7Pb15 EN 1982 CC496K

Qui di seguito riportiamo la composizione chimica e le principali proprietà meccaniche della lega.

Cu	Ni	Pb	Sn	Zn	P	Al	Fe	Mn	Sb	S	Si
Min.											
74,0		0,5	13,00		6,0						
Max											

80,0	2,0	17,00	8,0

2

Durezza

Allungam.

Rottura

Snervamento

Peso

a trazione

Permanente

specifico
HB
A %
R kgf/mm²
Rr (0.2) kg/mm²
kg/dm²

min.

min.

min.

min.

65

8

20

90

9,1

Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale.