There are no translations available.

CuSn10 EN 1982 CC480K

Qui di seguito riportiamo la composizione chimica e le principali proprietà meccaniche della lega.

Cu	Ni	Pb	Sn	Zn	P	Al	Fe	Mn	Sb	S	Si
Min.											
88,0	-		-		9,0						
Max											

90,0	2,0	1,00	11,0	0

Durezza

Allungam.

Rottura

Snervamento

Peso

a trazione

Permanente

specifico
HB
A %
R kgf/mm²
Rr (0.2) kg/mm²
kg/dm²

min.

min.

min.

min.

80

10

28

17

8,7

Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale.