There are no translations available.

CuSn5Zn5Pb5 EN 1982 CC491K

Qui di seguito riportiamo la composizione chimica e le principali proprietà meccaniche della lega.

Cu	Ni	Pb	Sn	Zn	P	Al	Fe	Mn	Sb	S	Si
Min.											
83,0		-		4,00		4,0					
Max											

87,0	2,0	6,00	6,0	6

Durezza	Allungam.	Rottura	Snervamento	Peso		
	a trazione		Permanente		specifico	
	HB		A %		R kgf/mm²	Rr (0.2) kg/mm²
	min.		min.		min.	min.
	65		13		25	11

Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale.