CuSn10 EN 1982 CC480K

Qui di seguito riportiamo la composizione chimica e le principali proprietà meccaniche della lega.

Cu	Ni	Pb	Sn	Zn	P	Al	Fe	Mn	Sb	S	Si
Min.											
88,0	-		-		9,0						-
Max											
90,0	2,0		1,00		11,0						

0

Durezza

Allungam.

Rottura

Snervamento

Peso

a trazione

Permanente

specifico

HB

A %

R kgf/mm²

Rr (0.2) kg/mm²

kg/dm²

min.

min.

min.

min.

80
10
28
17
8,7

Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale.