

CuSn10 EN 1982 CC480K

Qui di seguito riportiamo la composizione chimica e le principali proprietà meccaniche della lega.

Cu

Ni

Pb

Sn

Zn

P

Al

Fe

Mn

Sb

S

Si

Min.				
88,0	-	-	9,0	-

Max				
90,0	2,0	1,00	11,0	

Durezza

Allungam.

Rottura

Snervamento

Peso

a trazione

Permanente

specifico

HB

A %

R kgf/mm²

Rr (0.2) kg/mm²

kg/dm²

min.

min.

min.

min.



80

10

28

17

8,7

Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale.