

CuSn7Zn4Pb7 EN 1982 CC493K

Qui di seguito riportiamo la composizione chimica e le principali proprietà meccaniche della lega.

CuNiPbSnZnPAlFeMnSbSSi

Min.												
81,0		-					5,00			6,0		

2

Max												
85,0		2,0					8,00			8,0		

Durezza

Allungam.

Rottura

Snervamento

Peso

a trazione

Permanente

specifico

HB

A %

R kgf/mm²

Rr (0.2) kg/mm²

kg/dm²

min.

min.

min.

min.

70

12

26

12

8,8

Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale.