

CuSn10Pb10 EN 1982 CC495K

Qui di seguito riportiamo la composizione chimica e le principali proprietà meccaniche della lega.

CuNiPbSnZnPAlFeMnSbSSi

Min.												
78,0	-						8,00			9,0		-

Max												
82,0	2,0						11,00			11,0		

Durezza

Allungam.

Rottura

Snervamento

Peso

a trazione

Permanente

specifico

HB

A %

R kgf/mm²

Rr (0.2) kg/mm²

kg/dm²

min.

min.

min.

min.



70

8

22

11

9,3

Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale.

