

CuAl9Fe EN 1982 CC330G

Qui di seguito riportiamo la composizione chimica e le principali proprietà meccaniche della lega.

Cu

Ni

Pb

Sn

Zn

P

Al

Fe

Mn

Sb

S

Si

Min.			
88,0	-	-	-

Max			
92,0	1,0	0,30	0,3

Durezza	Allungam.	Rottura	Snervamento	Peso	
a trazione		Permanente		specifico	
HB		A %		R kgf/mm ²	Rr (0.2) kg/mm ²
min.		min.		min.	min.
100		15		45	16

